

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПОЛИХИМ»



Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Поліхім»

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна 1, р/р 26000013181 в АСУБ «ГРАНТ» філія «Шостка-Грант», МФО 337795, ЄДРПОУ 32479042, ІПН 324790418178, Свід. платн. ПДВ № 100095075 Т./ф. (05449)72669, E-mail: polihim@npptechology.com

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА PolyCem 562 ТЕХНОЭМ АК-562

ТУ У 24.3-3249042-011:2013

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА PolyCem 562 ТЕХНОЭМ АК-562 - предназначена предпочтительно для приклеивания в зимних условиях тепло- и гидроизоляционных материалов, таких как пеностекло, волокнистых теплоизолирующих плит, рубероида, пленки (гидро- и паробарьер) и линолеума к таким поверхностям как бетон, кирпич, штукатурка, дерево и другим поверхностям, а так же для заделки пустот и температурных швов в стенах. Шов мастики обладает гидроустойчивостью, стойкостью к ультрафиолету, эластичностью и высокой прочностью склейки. Мастика может применяться как внутри помещений, так и для наружных работ. Время затвердевания до отлипа не более 8 час. Время полного высыхания – 2 суток. Расход в зависимости от метода нанесения составляет 0,8-2кг/м² при толщине наноса 2мм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Мастику наносить на сухую приклеиваемую поверхность (бетон, штукатурка, кирпич, дерево) или в шов, предварительно очищенные от пыли, ржавчины и жирных загрязнений с помощью шпателя, шприца, кисти. При необходимости мастику разбавлять ксилолом или разбавителем Техно Р-05. Сформированный слой после высыхания становится гидроустойчивым и может эксплуатироваться от – 60 до +100°С (кратковременно, в течение нескольких часов может выдерживать температуру 200 и более °С). **Мастика может наноситься при отрицательных температурах до - 15 °С**

Акриловая мастика PolyCem 562 имеет следующие технические параметры:

№	Наименование параметров	Технические требования
1	Цвет	Белый, серый, черный или др. по требованию заказчика
2	Внешний вид мастики	Однородная, сметаноподобная масса без посторонних включений
3	Плотность, г/см ³	1,6-1,8
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80
5	Время высыхания при 20±2°С до отлипа, час, не более	8
6	Время полного высыхания, час, не более	48
7	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	20
8	Термостабильность, °С	-60 - +200
9	Стойкость покрытия при 20±2°С, час, к статическому действию: - воды - минерального масла	120 120
10	Подвижность на вертикальной стене	Отсутствует

Гарантийный срок хранения мастики в таре изготовителя -12 мес. Мастика расфасовывается в 10л металлические ведра массой по 14кг или в другую тару по согласованию с заказчиком

Изготовитель – ООО «ПОЛИХИМ», Украина, Сумская обл., г. Шостка, ул. Гагарина 1, т. 050-637-77-94